
Cementfärg

Användningsområde:

Cementbaserad putsfärg i pulverform för målning av hårda cementbaserade putser, rena och sugande betongytor samt på gråsten/natursten.

Används såväl vid renovering som vid nyproduktion. *Observera att produkten inte är lämplig för målning utanpå tidigare färgskikt där andra fabrikat av cementbaserad färg har använts.*

Produkten är endast avsedd för användning på ovanstående ytor, kontakta alltid din återförsäljare om osäkerhet om produktens användningsområde uppstår.

Förarbete:

Ny puts:

Oftast behövs inget förarbete, borsta bara bort lösa korn.

Äldre, tidigare obehandlad puts:

Rengör från smuts, sot och alger. Om nödvändigt, använd Bental Alg tvätt.

Ytor tidigare målade med kalkfärg:

Avlägsna alla eventuella lösa färgrester samt smuts och alger. Rengöringen utförs genom borstning med stålborste eller med lättblåstring/lågtrycksvåtblåstring. Eventuellt kan hetvattentvätt eller högtryckstvätt användas.

Putslagningar innan målning:

Eventuella putslagningar utförs med bruk lika befintligt och med likvärdig struktur i god tid innan målning. Lagningar bör förstrykas så att de uppnår ett utseende likt omgivande ytor.

Utförande:

Innan appliceringen utförs förvattnas underlaget så att det mörknar, fasaden ska vara lätt fuktig vid utförandet. Lagom förvattning är när appliceringen är lätt att utföra utan rinning.

Även under arbetets gång skall underlaget fuktas i sådan omfattning att färgen går lätt att applicera och inga penselspår eller tjocka skikt finns i den färdiga målningen.

Ovanstående gäller vid både första och efterföljande strykningar.

Cementfärg är efter maskinell uppvispning med vatten, och svällning i 15 min, klar för användning. Omrörning ska ske kontinuerligt så att materialet hela tiden är homogent.

Var noga med att förbruka uppblandad färg inom en timme. Cementfärg appliceras tunt med mjuk kalkborste/plafondpensel genom krysstrykning. Arbeta alltid vått i vått med naturliga brytpunkter på fasaden. Denna behandling utförs normalt två gånger med minst ett dygn emellan. Ytorna skyddas mot snabb uttorkning. Efterfukta lätt i några dygn med vatten i lågtrycksspruta utan rinning.

Övrigt:

Vid arbete med pigmenterad Cementfärg på större sammanhängande ytor blandas flera förpackningar i ett större kärl för att undvika ev. nyansskillnader. Det är mycket viktigt att den tillsatta vattenmängden samt blandningstiden är helt lika vid varje blandningstillfälle.

Färgen måste användas inom en timme från att den blandats med vatten, blanda därför inte upp mer färg än du kan använda på den tiden.

Arbete sker bäst när temperaturen är mellan +10° och +20°C och när luftfuktigheten är hög. Arbeta inte i hög värme, direkt solljus eller vid temperaturer under + 5°C. Detta gäller även under den första veckan efter avslutat arbete.

Täckningsförmågan och kulören kan inte bedömas förrän färgen är torr. Härdningstiden kan variera mellan 3-5 dygn efter sista strykning och eftervattning.

Då underlag, utförande, struktur, etc. påverkar nyans och kulör rekommenderas alltid att ett större prov stryks på fasaden.

Produktspecifikation

<i>Bindemedel: Vitcement</i>	<i>Ballast: Dolomitmjöl</i>
<i>Pigment: Kalk- och ljusäkta mineraliska pigment</i>	<i>Kulör: Vitt eller pigmenterat enligt önskemål</i>
<i>Tillsatser: Konsistens- och vidhåftningsförbättrande</i>	<i>Spädning: 0,65-0,75 liter vatten/kg cementfärg</i>
<i>Åtgång*: 0,8 kg /m2 vid två behandlingar</i>	<i>Emballage: 20 kg hink</i>
<i>*Observera att åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet</i>	<i>Lagring: 8-12 månader i torr miljö</i>

Produkten innehåller portlandcement som är irriterande för hud, andningsorgan och ögon, skyddshandskar samt skyddsglasögon ska därför alltid användas vid arbete med produkten.

Vid tillredning av Cementfärg bör andningsskydd användas eller mycket god ventilation ombesörjas

så att inandning av dammet undviks. Se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Om tveksamhet råder om utförandet, kontakta din återförsäljare för info.