

Hydraulit® EXTRA - KC-färg

Utförande



Ny KC-puts - B skall tillåtas "vit-torka" och vara jämnt sugande och sprickfritt. Innan förvattningen "skäggas" ytorna av genom att de borstas med en medelstyv borste så att lösa korn och eventuella kalksinterskikt försvinner utan att ytan skadas.

Äldre, tidigare obehandlad puts rengörs från smuts och sot. Påväxt rengörs med **Kalkohol™** eller **Bental Algtvätt**.

Ytor tidigare målade med KC-färg rengörs genom att avlägsna alla eventuella färgrester och smuts. Rengöringen utförs genom borstning med stålborste eller med lättblästring/lågtrycksvåtblästring. Eventuellt kan hetvattentvätt eller högtryckstvätt användas. Påväxt rengörs med **Kalkohol™** eller **Bental Algtvätt**.



Putslagningar innan målning utförs med bruk lika befintligt och med likvärdig struktur i god tid innan målningen skall utföras. Lagningar bör förstrykas så att de uppnår ett utseende likt omgivande ytor.



Innan appliceringen utförs förvattnas underlaget så att det mörknar, fasaden skall vara lätt fuktig vid utförandet. Lagom förvattning är när appliceringen är lätt att utföra utan rinning.

Under hela arbetets gång skall underlaget fuktas i sådan omfattning att färgen lätt går att applicera, det vill säga vid både första och efterföljande strykningar. Inga penselspår eller tjocka skikt skall finnas i den färdiga målningen.



Hydraulit® EXTRA - KC-färg blandas med 0,8-1 liter vatten/kg och är efter maskinell uppvisning samt svällning i ca 15 min klar för användning. Omrörning skall dock ske kontinuerligt så att materialet hela tiden är homogent.

Hydraulit® EXTRA - KC-färg appliceras tunt med "Kalkborste Duhalon" eller annan mjuk kalkborste/plafondpensel genom krysstrykning. Arbeta alltid vått i vått med naturliga brytpunkter på fasaden. Denna behandling utförs normalt två gånger med minst ett dygn emellan.



Ytorna skyddas mot snabb uttorkning. Efterfukta lätt i några dygn med vatten i lågtrycksspruta utan rinning. Härdningstiden kan variera mellan 3-5 dygn efter sista strykning och avslutad eftervattning.



Arbete sker bäst när temperaturen är mellan +10°C och +20°C och luftfuktigheten hög. Arbeta inte i hög värme, direkt solljus eller vid temperaturer under +5°C. Detta gäller även under den första veckan efter avslutat arbete.



Hållbar 18 månader i torr miljö och väl tillsluten förpackning.

Produktbeskrivning

Hydraulit® EXTRA KC-färg är en mineralisk färg baserad på släckt kalk och vitcement med dolo-mit som fyllnadsmedel.

Användningsområde

Produkten är avsedd för målning inne och ute på KC-puts i styrkeklass B samt i utsatta lägen på KC- bruk i klass C och på vissa typer av hydraulisk kalkputs. Används med fördel såväl vid renovering som vid nyproduktion.

Produkten är endast avsedd för användning på ovanstående ytor, kontakta alltid din återförsäljare om osäkerhet om produktens användningsområde uppstår.

Se vägledande materialrekommendation.

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad.

Den finns tillsammans med Byggvarudeklaration på vår hemsida - malarkalk.se/media

Produkten innehåller portlandcement och kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med produkten.

Vid tillredning av Hydraulit Extra bör lämpligt andningsskydd användas eller mycket god ventilation ombesörjas så att inandning av dammet undviks. Se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

MÅLARKALK

ÖVRIG INFORMATION

- **Färgen måste användas inom två timmar från att den har blandats med vatten, blanda därför inte upp mer färg än du kan använda på den tiden.**
- Vid arbete med pigmenterad Hydraulit® EXTRA på större sammanhängande ytor blandas flera förpackningar i ett större kärl för att undvika ev. nyansskillnader. Det är mycket viktigt att den tillsatta vattenmängden samt blandningstiden är helt lika vid varje blandningstillfälle.
- Täckningsförmågan och kulören kan inte bedömas förrän färgen är torr.
- Då underlag, utförande, struktur, etc. påverkar nyans och kulör rekommenderas alltid att ett större prov stryks på fasaden.

Produktspecifikation

Bindemedel

Släckt kalk och vitcement.

Ballast

Dolomitmjöl.

Pigment

Kalk- & ljusäkta mineraliska pigment.

Kulör

Standardkulörer (102 st) eller specialkulör enligt önskemål.

Tillsatser

Konsistensförbättrande.

Spädning

0,8-1 liter vatten/kg.

Åtgång

Ca 0,6-0,8 kg/m² vid två strykningar. Observera att åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet.

Emballage

20 kg säck.

Lagring

18 månader i torr miljö i väl tillsluten förpackning.